

## KRONES colfix S 4026

### Indicações de

Na operação com bomba, a cola deve ser processada em um período de 24 h. No caso de formatos pequenos formatos de rótulos,

é necessário reduzir a quantidade de cola a bombear.

A tentativa de reduzir a viscosidade misturando com água, altera negativamente as propriedades da cola e, por isso, não é recomendada pela KIC Krones.

Por princípio, nas tentativas com diferentes tipos de colas é necessário limpar minuciosamente a bomba de cola, os paletes e o cilindro de cola.

Importante: Deve ser utilizado o procedimento de sequência de consumo FIFO!

**APLICAÇÃO:** Cola para a rotulagem de recipientes de vidro. S 4026 tem uma grande resistência à água gelada e se dissolve em sistemas de lavagem convencionais com soda cáustica suficiente.  
A cola não contém componentes de origem animal e está classificada como "vegan".

<b>DADOS DO PRODUTO:</b> Tipo de produto	Cola fria totalmente sintética para a rotulagem
Viscosidade	aprox. 90.000 mPa.s
Valor pH	aprox. 8,1
Densidade	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Teor de corpos sólidos	34 %
Cor	bege
Possibilidade de reutilização	sim

**TEMPERATURA DE -  
PROCESSAMENTO:** 20 – 28 °C

**FORMATO DE FORNECIMENTO:** Barril de 30 kg  
Número de artigo: 0904049467  
Número de artigo: 0906089073

**ARMAZENAMENTO:** Possibilidade de armazenamento em embalagens originais fechadas protegido do calor acima de +30 °C e do frio abaixo de +10 °C até **12 meses**.

**LIMPEZA:** As peças da máquina podem ser colocadas em água até 40 °C ou limpas com KRONES colclean WET 1.

### PERIGOS

**INDICAÇÃO:** Ver folha de dados de segurança

As indicações destas informações sobre o produto se baseiam em nossas experiências e conhecimentos gerais no momento da impressão e devem informar o leitor com experiência a nível técnico sobre possíveis aplicações. No entanto, as informações sobre o produto não constituem qualquer garantia de propriedades ou de adequação do produto em casos específicos. Estas não isentam o usuário de efetuar previamente as próprias tentativas de teste da utilização do produto selecionado. Recomendamos uma sessão de aconselhamento individual e disponibilizamos amostras para testes, a pedido e consoante a possibilidade. Estas informações ou eventuais conselhos verbais excluem qualquer tipo de responsabilidade jurídica. Os produtos KIC KRONES estão em permanente desenvolvimento. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar, em qualquer altura e sem aviso prévio, todos os dados técnicos do presente documento. – 03/2021

KIC Krones Internationale Cooperationsgesellschaft mbH  
Böhmerwaldstraße 5  
93073 Neutraubling  
Germany  
Telefone +49 9401 70-3020  
Fax +49 9401 70-3696  
Internet www.kic-krones.com  
e-mail kic@kic-krones.com