

## Technisches Datenblatt

# KRONES celerol FL 7202

### Beschreibung und Anwendungsgebiete

KRONES celerol FL 7202 ist ein vollsynthetisches Spezi­alschmieröl. Durch seine ausgesuchten Additive und Grundöle eignet es sich besonders für den Einsatz in Ölumlaufschmierungen und leicht belasteten Getrieben in Maschinen der KRONES AG.

KRONES celerol FL 7202 ist NSF H1 gelistet und erfüllt somit die strengen Anforderungen der „Guidelines of sec. 21 CFR §178.3570 of FDA regulations“. Dadurch ist es für Anwendungen in Lebensmittelbetrieben geeignet, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffes mit dem Produkt nicht komplett ausgeschlossen werden kann.

Zusätzlich erfüllt KRONES celerol FL 7202 die Kriterien des zertifizierten Nachhaltigkeitsprogramms enviro.

Zu seinen ausgewiesenen Stärken zählen unter anderem:

- Hervorragende Verschleiß und Korrosionsschutzeigenschaften
- Sehr gute Oxidationsstabilität und eine dadurch resultierende hohe Alterungsbeständigkeit
- Geringe Schaumbildung durch sein exzellentes Luftabscheidevermögen



### Technische Daten

Grundöl:	Polyalphaolefin
Farbe:	Farblos, klar
Geruch:	Geruchlos
Dichte bei 15°C; ISO 12185:	ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität bei 40°C; ISO 3104:	ca. 100 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100°C; ISO 3104:	ca. 14 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex; ISO 2909:	143
Pourpoint; ISO 3016:	-57°C
Flammpunkt; ISO 2592:	+268°C
FZG-Test A/8.3/90; Schadenskraftstufe; ISO 14635-1:	>12
Untere Gebrauchstemperatur:	-40°C
Obere Gebrauchstemperatur:	+140°C
NSF H1 Registrierungsnummer:	146374

Gebrauchstemperatur-Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, dem vorgegebenen Einsatzzweck und der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechan.-dynamischen Beanspruchung temperatur-, druck- und zeitabhängig ihre Konsistenz, scheinbare Viskosität bzw. Viskosität. Diese Veränderung der Produktmerkmale können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Alle Angaben sind Mittelwerte. Es gelten die üblichen Toleranzen.

### **Mindesthaltbarkeit**

Die Mindesthaltbarkeit beträgt bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original-verschlossenen Gebinden ca. 60 Monate ab Produktionsdatum.

### **Sicherheitsdatenblätter**

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können jederzeit bei KIC KRONES angefordert werden.

### **Entsorgungshinweis**

Schmierstoffe und leere Gebinde sind über autorisierte Sammelstellen zu entsorgen. Schmierstoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen.

---

Die Angaben dieser Produktinformation basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollten dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produktes vorher im Versuch zu testen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. KRONES celerol-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.