

## Technisches Datenblatt

# KRONES celerol LU 7603

### Beschreibung und Anwendungsgebiete

*KRONES celerol LU 7603* ist ein automatischer, elektrochemisch angetriebener Schmierstoffgeber.

*KRONES celerol LU 7603* ist mit dem Spezialöl *KRONES celerol FL 10* befüllt. Hierbei handelt es sich um ein vollsynthetisches Kriechöl auf Basis von Polyalphaolefin.

*KRONES celerol FL 10* ist NSF H1 gelistet und erfüllt somit die strengen Anforderungen der „Guidelines of sec. 21 CFR §178.3570 of FDA regulations“. Dadurch ist es für Anwendungen in Lebensmittelbetrieben geeignet, bei denen ein unbeabsichtigter Kontakt des Schmierstoffes mit dem Produkt nicht komplett ausgeschlossen werden kann.

Zu den ausgewiesenen Stärken der KRONES celerol Schmierstoffgeber zählen unter anderem:

- Stetige Füllstandkontrolle durch transparentes Gehäuse
- Zuverlässige und kontinuierliche Versorgung mit Schmierstoff auch von schwer erreichbaren Schmierpunkten
- Einfache Handhabung durch unkompliziertes Funktionsprinzip
- Geringe Wartungs-, Installations- und Anschaffungskosten



### Technische Daten Schmierstoffgeber

Antrieb:	Elektrochemische Reaktion
Gehäuse:	Kunststoff
Spendezeit:	6 Monate (@20 °C)
Schmierstoffvolumen:	120 cm <sup>3</sup>
Einsatztemperatur:	0 bis +40°C
Druckaufbau:	max. 4 bar

---

## Technische Daten des Schmierstoffes

Grundöl:	Polyalphaolefin
Farbe:	Farblos, klar
Geruch:	Charakteristisch, schwach
Dichte bei 15°C; DIN 51757:	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität bei 20°C; DIN 51562:	ca. 4 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 40°C; DIN 51562:	ca. 1 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt; ISO 2719:	> +63°C
NSF H1 Registrierungsnummer:	141523

---

Gebrauchstemperatur-Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, dem vorgegebenen Einsatzzweck und der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechan.-dynamischen Beanspruchung temperatur-, druck- und zeitabhängig ihre Konsistenz, scheinbare Viskosität bzw. Viskosität. Diese Veränderung der Produktmerkmale können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Alle Angaben sind Mittelwerte. Es gelten die üblichen Toleranzen.

## Mindesthaltbarkeit

Die Mindesthaltbarkeit beträgt bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original-verschlossenen Gebinden ca. 24 Monate ab Produktionsdatum.

## Sicherheitsdatenblätter

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter können jederzeit bei KIC KRONES angefordert werden.

## Entsorgungshinweis

Schmierstoffe und leere Gebinde sind über autorisierte Sammelstellen zu entsorgen. Schmierstoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen.

---

Die Angaben dieser Produktinformation basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollten dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produktes vorher im Versuch zu testen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. KRONES celerol-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.