

KRONES colfix S 4015

Indicaciones de

Si ya se está bombeando, el adhesivo se debería utilizar dentro de 24 h. Reducir la cantidad de adhesivo que se bombea en caso de formatos de etiquetas de reducidas dimensiones.

Hacer pruebas para reducir la viscosidad añadiendo agua altera negativamente las propiedades del adhesivo y es algo que por tanto no está recomendado por KIC Krones.

A la hora de hacer pruebas con distintos tipos de adhesivos siempre se deberá limpiar la bomba de adhesivo, las paletas y el rodillo encolador.

Importante: En el consumo se aplicará el método de "el primero en entrar, el primero en salir".

Por favor, **usar primero** el material que tenga el **período de caducidad más breve**.

APLICACIÓN: Adhesivo para etiquetar envases de vidrio. S 4015 se puede despegar en sistemas de lavado convencionales utilizando suficiente sosa cáustica.

DATOS DEL PRODUCTO:

Tipo de producto	Adhesivo semisintético para el etiquetado
Viscosidad	Aprox. 75.000 mPa.s
Valor pH	aprox. 8
Densidad	1,1 g/cm ³
Contenido de sólidos	35 %
Color	beige
Reutilizable	si

TEMPERATURA DE PROCESAMIENTO:

20 – 30 °C

MODALIDAD

DE SUMINISTRO: Cubo tipo Hobcock de 33 kg n° art.: 0902137082
Contenedor de 1000 kg n° art.: 0902634102

ALMACENAMIENTO: Almacenable en envases originales cerrados y protegidos ante temperaturas superiores a los +30 °C e inferiores a los +10 °C un máximo de **8 meses**.

LIMPIEZA: Las piezas de la máquina pueden ser puestas en remojo en agua a un máx. de 40 °C y limpiadas con KRONES colclean WET 1.

PELIGROS

NOTA: Véase la **ficha de datos de seguridad**

Los datos aquí indicados se basan en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la impresión y pretenden ofrecer al lector experimentado desde el punto de vista técnico, informaciones sobre las aplicaciones posibles. Las Informaciones, sin embargo, no constituyen garantía alguna sobre las propiedades ni sobre la garantía de la idoneidad del producto para el caso individual. No eximen al usuario de testar el producto seleccionado antes de la aplicación. Recomendamos un asesoramiento individual y, si lo desea, estaremos encantados de ponerle a disposición las muestras posibles para ejecutar las pruebas. De estas informaciones o de cualquier asesoramiento verbal no se podrá deducir ninguna responsabilidad de orden jurídico. Los productos KIC de KRONES están sometidos a un proceso de perfeccionamiento continuo.

Por eso, nos reservamos el derecho de modificar todos los datos técnicos contenidos en este documento impreso sin aviso previo. – 07/2019

KIC Krones Internationale Cooperationsgesellschaft mbH

Böhrmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germany

Teléfono +49 9401 70-3020
Telefax +49 9401 70-3696
Internet www.kic-krones.com
F-Mail kic@kic-krones.com

