

KRONES colfix S 4032

Verarbeitungshinweise

Im Pumpbetrieb sollte der Klebstoff innerhalb 24 h verarbeitet werden. Bei kleineren Etiketten-Formaten muss die zu pumpende Klebstoffmenge reduziert werden.

Versuche die Viskosität durch einrühren von Wasser herabzusetzen, verändert die Klebstoffeigenschaften negativ und wird daher von KIC Krones nicht empfohlen.

Grundsätzlich muss bei Versuchen mit unterschiedlichen Klebstofftypen die Leimpumpe, Paletten und Leimwalze gründlich gereinigt werden.

Wichtig: Es ist das Verbrauchsfolgeverfahren FIFO anzuwenden!

Bitte Ware mit **geringster Haltbarkeit** als **erstes verarbeiten!**

ANWENDUNG: Klebstoff für die Etikettierung von Glasbehältern. KRONES colfix S 4032 hat eine gute Schwitz- und Eiswasserbeständigkeit und lässt sich in herkömmlichen Waschanlagen mit ausreichend Natronlauge ablösen.

PRODUKTDATEN:	Produkttyp	Synthetischer Kaltklebstoff für die Etikettierung
	Viskosität	ca. 70.000 mPa.s
	pH-Wert	ca. 8,0
	Dichte	1,1 g/cm ³
	Festkörpergehalt	35 %
	Farbe	hell Gelb
	Mehrwegfähigkeit	ja

VERARBEITUNGS-

TEMPERATUR: 25 – 35 °C

LIEFERFORM: 30 kg Hobbock Artikelnummer: 0905137217

LAGERUNG: In verschlossenen Originalgebinden vor Hitze über +30 °C und Kälte unter +10 °C geschützt bis zu **8 Monate** lagerfähig.

REINIGUNG: Maschinenteile können in Wasser bis 40 °C eingelegt bzw. mit KRONES colclean WET 1 gereinigt werden.

GEFAHREN & KENNZEICHNUNG: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt zu detaillierten Hinweisen:
Gefahrgutkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

Die Angaben dieser Produktinformation basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produkts vorher im Eigenversuch zu testen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Eine rechtliche Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. KIC KRONES Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. – 07/2018

KIC Krones Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germany
Telefon +49 9401 70-3020
Telefax +49 9401 70-3696
Internet www.kic-krones.com
E-Mail kic@kic-krones.com

